

PAVIMENTOS Y SOLERAS

EMPEDRADO

Sobre el soporte se extiende una capa de mortero de cemento de unos 5 cm. de grosor.

Previamente se ha delimitado la superficie a empedrar con unos bordillos de confinamiento.

Se introducen los cantos rodados, formando el dibujo deseado.

Es aconsejable que las juntas del empedrado se rellenen con una lechada de cemento.

Finalmente se riega el pavimento para eliminar la capa de lechada superficial.